

Návod na údržbu povrchové úpravy **DOMINO - PNZ Quatro č.201403**

povrchová úprava **DOMINO - PNZ Quatro** je aplikována ve čtyřech krocích:

1. Olejová impregnace - ochrana před hnilobou, zamodráním a napadením houbou
2. Pigmentovaný Venkovní olej - odolný proti povětrnostním vlivům, vodě a UV záření. Zabraňuje bobtnání, vysychání a praskání dřeva.
3. Pigmentovaný Venkovní olej - jako bod 2.
4. Pigmentovaný Venkovní olej - jako bod 2.

Po montáži oken je nutné dostatečně větrat, aby vlivem stavební vlhkosti nebo jiné vlhkosti, v průběhu užívání, nedošlo k poškození nebo narušení funkce stavebního prvku. Maximální přípustná krátkodobá vlhkost je 50%.

Aby byla zachována optimální ochrana povrchové úpravy i přes často extrémní povětrnostní podmínky a prostředí doporučujeme k ošetření, nebo obnově PNZ Blokátor vlhkosti, nebo příslušný na zakázce aplikovaný olej PNZ.

Okna ošetřujte v intervalu 1 až 3 let, dle povětrnostních podmínek (jih, úzká špaleta ...), při teplotě 10 až 18°C.

Prostředek se nanáší houbičkou (úzkým štětcem) na čisté, **suché** venkovní dřevěné části okna a do spodní odtokové drážky v rámu.

Vytvoříme pouze slabou lesklou vrstvičku, která se vsákne do suchého povrchu dřeva.

Doba zasychání je cca 6-12 hodin dle povětrnosti, nasákavosti podkladu, vlhkosti vzduchu a teplotě.

Zjistíme-li místní poškození povrchu, přetřeme Venkovním olejem v odpovídajícím barevném odstínu. Nanášení opakujeme 2 - 3x.

Konzervace dřeva při výrobě oken může dřevu poskytnout pouze ohraničenou ochranu. Životnost povrchové úpravy, ale může ovlivnit a prodloužit každý vlastník takto upravených oken pravidelnou údržbou.

Ochrana stavebních prvků oken

Okna a dveře musíme při stavebních, montážních, lakýrnických či jiných pracích, při kterých by mohlo dojít k poškození nebo potřísnění dostatečně chránit. Okna nebo dveře se musí řádně zakrýt fólií nebo jiným vhodným materiálem. Při čištění povrchu se nesmí používat agresivní čisticí prostředky, čisticí píský a pasty, alkalické prostředky nebo organická rozpouštědla. **K omytí povrchu používejte jen čistou vodu.**